



DYNASIL® FX

NOWOCZESNY IMPREGNAT OCHRONNY PRZECIW PLAMOM DO CHŁONNYCH ORAZ POLEROWANYCH POWIERZCHNI WYKONANYCH Z KAMIENIA NATURALNEGO, GRESU I CERAMIKI

Do łazienek, kuchni, na blaty stołów, parapety, robocze blaty kuchenne, posadzki i tarasy.



ZABEZPIECZA
PRZED WNIKANIEM
WODY I TŁUSZCZY



CHRONI PRZED
POWSTAWIENIEM
PLAM



POPRAWIA WYGLĄD
I UŁATWIA
CZYSZCZENIE



PRZEPUSZCZALNY
DLA PARY WODNEJ
NIE ŁUSZCZY SIĘ



DO ZASTOSOWAŃ
WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ



BEZPIECZNY
W KONTAKCIE
Z ŻYWNOŚCIĄ

INFORMACJE O PRODUKCIE

OPAKOWANIA:

Puszka 0,25 L
Puszka 1 L
Kanister 5 L

BADANIA:

DYNASIL® FX został przebadany i jest bezpieczny pod kontem impregnacji materiałów mających kontakt z żywnością.

DYNASIL® FX jest nowoczesnym impregnatem opartym na innowacyjnej technologii oleofobowych fluoropolimerów, silanów oraz związków powierzchniowo-czynnych, dzięki czemu posiada doskonałe właściwości ochronne o bardzo szerokim spektrum działania. Impregnat wnika w powierzchnię i tworzy cieniutką warstwę ochronną w kapilarach, i odsłoniętych porach materiału. DYNASIL® FX dostarcza trwałą i transparentną ochronę na powierzchniach polerowanych i matowych. Zapewnia kompletną ochronę przed powstawianiem plam po tłuszczach, sokach, kawie, winie i innych produktach spożywczych.

Po zabiegu impregnacji powierzchnia staje się łatwa do czyszczenia.

Impregnat ogranicza wchłanianie rozpuszczalników i alkoholi dzięki czemu wykazuje doskonałe właściwości ANTYGRAFFITI, Jego skuteczność w tym zakresie należy jednak potwierdzić samodzielnie przeprowadzając próbę na materiale, przeznaczonym do zabezpieczenia.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Nie zmienia wyglądu powierzchni, nie tworzy powłoki
- Nie widoczny po wyschnięciu
- Bezpieczny do impregnacji powierzchni mających kontakt z żywnością
- Skuteczny wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Do zastosowań profesjonalnych

Trwałość impregnatu w znacznym stopniu zależy od stosowanych środków pielęgnacyjnych oraz eksploatacji powierzchni. Nie wskazane jest stosowanie środków mocno odtłuszczających, zawierających rozpuszczalniki lub alkohol, oraz preparatów kwaśnych i mocno alkalicznych, które mogą osłabić działanie impregnatu. Dla powierzchni często zmywanych mających kontakt z środkami myjącymi np. w łazienkach, na blatach kuchennych zalecamy odnawianie impregnacji co 3-4 lata. W pozostałych obszarach trwałość jest zależna od użytkowania i może wynosić od kilku do kilkunastu lat.

DYNASIL® FX ogranicza wrażliwość kamieni takich jak marmur na działanie kwaśnych płynów. W wielu przypadkach jest całkowicie skuteczny, jednak ze względu na różnorodność kamieni ochronę należy traktować jako chwilową. Dłuższy kontakt z kwaśnymi płynami lub produktami może spowodować pozostawienie plam i uszkodzenie powierzchni, dlatego należy je możliwe szybko usunąć.

Przed rozpoczęciem pracy należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni, w miejscu niewidocznym, aby ocenić wygląd materiału po impregnacji. Jeżeli efekt jest zadowalający można przystąpić do impregnacji całej powierzchni.

ZASTOSOWANIE – Przygotowanie podłoża

Przeznaczona do impregnacji powierzchnia musi być sucha, pozbawiona tłustych plam i czysta. Zabrudzenia, ewentualnie wcześniej naniesione powłoki usunąć przy pomocy odpowiedniego środka czyszczącego. Podczas impregnacji należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie powierzchni nie przeznaczonych do impregnacji oraz powierzchni wrażliwych na alkohol.

APLIKACJA

Impregnację można wykonać przy pomocy pędzla, wałka lub przy pomocy zwilżonej preparatem Dynasil® FX szmatki.

IMPREGNACJA PRZY POMOCY PĘDZLA LUB WAŁKA.

Preparat należy nanieść równomiernie na powierzchnie i pozostawić na kilka minut tak aby potrzebna ilość preparatu wchłonęła się w materiał. Niewchłonięty nadmiar preparatu należy zebrać z powierzchni przed jego przeschnięciem przy pomocy suchej szmatki i wypolerować. Nie należy dopuszczać do wysychania niewchłoniętego preparatu na powierzchni. Jeżeli preparat zaczął już wysychać na powierzchni, należy szmatkę zwilżyć preparatem i przetrzeć ponownie powierzchnię.

IMPREGNACJA PRZY POMOCY SZMATKI (POLEROWANIE IMPREGNATEM)

Czystą, chłonną szmatkę należy zwilżyć preparatem DYNASIL® FX, i równomiernie rozprowadzić impregnat na powierzchni. Powierzchnia powinna zostać równomiernie pokryta, należy unikać pozostawiania smug. W przypadku materiałów wrażliwych na działanie kwaśnych substancji po wyschnięciu zaleca się ponowne naniesienie impregnatu. Po każdym zabiegu aplikacji powierzchnię należy wypolerować suchą szmatką.

UWAGI:

1. Nie pozostawiać nadmiaru preparatu do wyschnięcia na obrabianej powierzchni, ponieważ jego usunięcie może być bardzo trudne lub niemożliwe.
2. Wygląd okładziny z kamienia naturalnego zostaje zachowany (możliwe jest pogłębienie barwy przy niektórych rodzajach kamienia, dlatego zaleca się wykonanie próby w celu oceny uzyskanego efektu).
3. Zaimpregnowane powierzchnie min przez 12 godzin chronić przed wodą i zabrudzeniami.

WYDAJNOŚĆ

Wydajność w przypadku powierzchni polerowanych ok. 30 m²/L
W przypadku pozostałych powierzchni wydajność zależna od chłonności materiału.

UWAGI DODATKOWE

Możliwe jest nieznaczne pogłębienie barwy przy niektórych zwłaszcza kolorowych rodzajach Kamienia, dlatego zaleca się wykonanie próby w celu oceny uzyskanego efektu. Jeżeli efekt jest zadowalający dopiero wtedy można przystąpić do impregnacji całej powierzchni.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych opakowaniach DYNASIL® FX daje się przechowywać przez minimum 24 miesiące, w temperaturach pomiędzy 5 -30°C, o ile opakowania są szczelnie zamknięte. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego i mrozu. Numer partii i data produkcji na opakowaniu.

WSKAZÓWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie prace ze środkiem impregnującym DYNASIL® FX należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe oraz odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować odpowiednie maski zabezpieczające drogi oddechowe. Zachować ostrożność jak przy pracach z substancjami palnymi oraz przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz innych zarytych na etykiecie.

Produkt jest przeznaczony do stosowania przez profesjonalistów, a jego aplikacja w pomieszczeniach zamkniętych wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Pomieszczenia po wykonaniu impregnacji powinny być wietrzone do całkowitego zaniku zapachu, nie wolno przebywać w pomieszczeniach w których wyczuwalny jest zapach rozpuszczalnika bez odpowiednich masek zabezpieczających drogi oddechowe. Za bezpieczeństwo podczas prac i po ich wykonaniu odpowiedzialny jest wykonawca. Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu DYNASIL® FX dostępnej na stronie www.consil.com.pl lub u dystrybutorów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i wiedzy. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt consil@consil.com.pl

Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.consil.com.pl

consil
P O L S K A Sp. z o.o.

Nowoczesne środki ochrony budowli